

Fond dur pour parquet sans solvant, bi composant

PALL-X 333

Fond dur, bi composant à base d'huile, sans solvants, rechauffe les veinages du bois

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Fond dur pour parquet, bi-composant, sans solvant, pour toutes les essences de parquet européennes traditionnelles, avant application d'un Vitrificateur: PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X PURE ou de l'huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL. L'ajout de la teinte concentrée PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE en 3ème composant permet de simultanément primairiser et teinter.

DOMAINES D'UTILISATION :

Fond dur bi-composant fait d'une alliance d'huiles liquides, adapté sur toutes les essences de bois de parquet européennes traditionnellement disponibles dans le commerce, avant application du Vitrificateur PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X PURE ou de l'huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL PALLMANN. L'ajout de la teinte concentrée PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE en 3ème composant permet de simultanément primairiser et teinter.

ADAPTÉ ENTRE :

- Parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- Pavés en bois RE
- Parquet sur sol chauffant



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- Souligne la teinte et la structure du bois
- CLASSE FEU Cfl-s1 (Vitrificateur PALL-X 98, épaisseur minimale du bois massif 19 mm, densité env. 480 kg/m³, humidité du bois 9%)
- Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617
- EMICODE EC 1 – À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement	0,8 + 0,2 l
Tenue en stock	environ 12 mois
Couleur	
Proportion du mélange	4 : 1 4 : 1 : 1 en association au PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
Consommation par application	env. 25 – 50 ml/m²
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange	env. 1 heure*
Recouvrable	En règle général après 12 Heures* avec PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X PURE ou PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Exception : PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE après 24 Heures* avec PALL-X 96 POWER, PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K, PALL-X PURE ou PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface du bois, du parquet à traiter, la consommation peut varier.

REMARQUE :

L'applicateur est tenu de réaliser, sur le parquet à traiter, une surface échantillon suivant un processus de travail et un schéma de montage identique (y compris l'huile ou le Vitrificateur) pour les présenter au client afin qu'il donne son accord sur la teinte et l'aspect.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le sol en bois à huiler doit être jointé, propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

MISE EN GARDE :

La poussière de ponçage d'un système à séchage oxydatif (huile / vernis IS) est auto-inflammable. Risque d'incendie ! Une fois le ponçage terminé, humidifier la poussière de ponçage récupérée et l'évacuer dans un récipient fermé hermétiquement !

En cas de contact du produit avec un pad ou une matière textile, il existe un danger d'auto-inflammation ! Donc, imbiber d'eau tout chiffon, pad ou autre et les stocker / éliminer dans un récipient fermé hermétiquement.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65> De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ En présence de lames avec joints et /ou chanfrein, merci de consulter au préalable le service technique. Dans le cas des pavés en bois, la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations. Sur des parquets structurés et/ou chanfreinés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étaler finement à l'aide d'une spatule double lame. Enfin égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ Sur grandes superficies, nous recommandons de transvaser d'abord tous les produits primaire et teinte concentrée, dans un même récipient, dans lequel seront prélevées de petites quantités à mélanger au durcisseur.
- ▶ Un parquet teinté est unique. De légères irrégularités de teinte sont possibles et inhérentes à la nature du support.
- ▶ En principe, les huiles ont tendance à jaunir lorsqu'elles sont privées de lumière (jaunissement par l'obscurité).
- ▶ Les finitions à base d'huile peuvent varier en fonction de leur exposition aux U.V. Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention"). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une

allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en œuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ELIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.