

PALL-X SPORT 2K

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Virtrificateur bi-composant aqueux, destiné aux parquets soumis à de fortes contraintes en locaux sportifs. Le virtrificateur PALL-X SPORT 2K atteint le coefficient de frottement dynamique (antidérapant) selon DIN 18032 et EN 14904 et satisfait la norme Önorm 2354 classe C.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour les parquets exposés à de très importantes contraintes en domaine sportif.

ADAPTÉ ENTRE :

- ▶ Plancher flottant en locaux sportifs
- ▶ Salle polyvalente



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques extrêmes
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Séchage à cœur et résistance finale rapides
- ▶ Grande élasticité
- ▶ Résistance à l'abrasion extrêmement élevée
- ▶ Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement	
Tenue en stock	environ 12 mois
Proportion du mélange	
Consommation par application	
Surface traitée	
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange	
Egrenable	
Recouvrable et laquable	
Résistance finale	

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le parquet à vitrifier doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur. Avant application du virtrificateur, traiter avec le fond dur adapté pour éviter tout risque d'encollage latéral des éléments de parquet.



PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ Après application de la dernière couche de vitrificateur, la surface sera circulaire, avec précaution, après séchage de 12 heures min min.
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de vitrificateur/jour.
- ▶ En cas de séchage intermédiaire supérieur à 1 jour, procéder à un égrenage de la surface (grain 120).
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, attendre de 7 jours avant le réaménagement de la pièce.
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, procéder - au plus tôt après 7 jours - à un entretien avec le soin protecteur FINISH CARE ou FINISH CARE STOP PALLMANN.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol. Nettoyage par voie humide (non mouillée) seulement. Éviter toute eau stagnante.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

ELIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.