

Peinture de traçage sportif, bi composante

SPORT-COLOR 2K

Peinture de traçage bi composante en phase aqueuse pour sols sportifs

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Excellente adhérence sur RZ Turbo Protect et PALL-X Sport 2K, ainsi que sur le linoléum (Gerflor), le PVC, le PUR et le caoutchouc synthétique. Pour les revêtements en caoutchouc spéciaux, demander conseil en matière de technique d'application.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour les sols sportifs en bois selon la norme allemande DIN 18032.

Nuancier RAL :

RAL-1018 Janue zinc

RAL-5012 Bleu clair

RAL-2004 Orangé pur

RAL-6025 Vert fougère

RAL-3000 Rouge feu

RAL-9016 Blanc trafic

RAL-5010 Bleu gentiane

RAL-9017 Noir trafic

Le rendu des teintes est similaire au nuancier RAL.

Ne jamais égrener la peinture de traçage.



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Fort pouvoir garnissant
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617
- ▶ Joint étanche à l'eau avec réticulant contenant un isocyanate, teneur en solvant inférieure à 15%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement	1 + 0,1 l
Tenue en stock	environ 12 mois
Proportion du mélange	10 : 1
Consommation par application	env. 10 - 12 ml/largeur ligne de jeux 50 mm
Surface traitée	env. 83 - 100 lfm/Litre
Température idéale de mise en oeuvre	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Vie du mélange	env. 2 heures*
Recouvrable et laquable	après env. 2 - 3 Heures* toutefois sous 24 heures*

*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le parquet à vitrifier doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

MISE EN OEUVRE :

1. Mesurer les marques de lignes de jeu, les délimiter des deux côtés avec la BANDE ADHESIVE PALLMANN pour SPORT COLOR 2K puis bien les maroufler avec une roulette caoutchouc. Une bande inappropriée peut entraîner des dégradations du Vitrificateur.
2. Avant utilisation les 2 composants - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
3. Bien agiter le composant A puis mélanger soigneusement le composant B.
4. Appliquer SPORT-COLOR 2K 1 à 3 fois à l'aide du ROULEAU D'APPLICATION COLOR 4 MM/5 CM, retirer les rubans adhésifs immédiatement après l'application du marquage du terrain (au plus tard après 6 heures).
5. La peinture de marquage du terrain peut être appliquée sur la dernière couche de vernis / surface.
6. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Meilleure application à 18 - 25 °C et une humidité relative de 35% - 65%. Les températures basses et l'humidité élevée prolongent le temps de séchage, les températures élevées et l'humidité faible le raccourcissent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40>
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ Pour une application à pleine surface, consulter notre service technique.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse avec agent de réticulation contenant de l'isocyanate, teneur en solvant inférieure à 15 %. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants.

Composant A: Aucune indication particulière de danger.

Composant B: Contient des isocyanates prépolymérisés.

Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires.

Composants mélangés: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ELIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des emballages contenant des restes de produit non durcis.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durcis avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.