

Vitrificateur à parquet 1C UV

X-LIGHT COAT SATINÉ

Vitrificateur 1C en phase aqueuse, durcissant aux UV, pour un parquet très fortement sollicité

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour un parquet très fortement sollicité.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un plancher en bois / parquet poncé
- ▶ un parquet contrecollé poncé à blanc
- ▶ un parquet sur sol chauffant



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes extrêmes mécaniques et chimiques
- ▶ Très bon pouvoir garnissant
- ▶ Praticable de suite après le durcissement UV
- ▶ Sans solvant
- ▶ Conforme à la norme TRGS 617
- ▶ Ce produit répond aux exigences du label environnemental suisse UE II, classe C (adhérence selon DIN EN ISO 2409)
- ▶ Compatible Minergie-ECO
- ▶ Sans solvant.
- ▶ EMI CODE EC 1 PLUS / À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	5 l
Tenue en stock :	min. 6 mois
Aspect :	satiné
Consommation par application :	env. 100 ml/m ²
Surface traitée :	env. 10 m ² /litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Temps de séchage :	env. 4 heures*
Circulable :	après durcissement UV
Ponçage :	après durcissement UV
Résistance finale :	après durcissement UV

*À 20°C et 50% d'humidité relative

NOTICE SUR LA PRÉPARATION :

Le durcissement U.V. doit être effectué avec la X-LIGHT MOBIL PALLMANN. La marche à suivre est indiquée dans le manuel utilisateur.

Protection des tiers: afin de protéger la santé des tiers, veiller à interdire l'accès au chantier pendant l'utilisation de la X-LIGHT MOBIL PALLMANN et à fermer la zone concernée (par exemple, avec une cloison opaque).

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le sol bois à vitrifier doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur. Avant de commencer l'application du fond dur ou du vitrificateur, la zone doit être protégée du soleil direct (p. ex. en masquant les fenêtres avec un film obscurcissant). En fonction du support et du domaine d'utilisation, utiliser le Fond dur PALLMANN X-LIGHT approprié.



MISE EN ŒUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C). Transvaser ensuite le contenu dans un SEAU POUR VITRIFICATEUR PALLMANN propre.
2. Appliquer PALLMANN X-LIGHT COAT satiné sur le support - régulièrement et à saturation - avec le Rouleau WL PALLMANN 11MM/25CM. Toujours commencer en périphérie de pièce, tout d'abord perpendiculairement puis dans le sens des veines du bois.
3. Après un gommage d'env. 4 heures, durcir la surface vitrifiée avec la X-LIGHT MOBIL PALLMANN- Vitesse 2.
4. Avant application de la seconde couche de finition, un égrenage est nécessaire si le bois a été auparavant traité avec le Fond dur X-LIGHT AQUABASE PALLMANN.
5. Appliquer au minimum 2 couches.
6. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Adapté uniquement pour les essences de bois claires.
- ▶ Durée de stockage min. 6 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Protéger de la lumière.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Si la durée de séchage intermédiaire est supérieure à 1 jour, effectuer un dépolissage approfondi sur toute la surface (grain 120).
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée peut être nettoyée après durcissement/exposition UV.
- ▶ Effectuer le nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN, conformément aux instructions du fabricant. L'utilisation d'une autolaveuse, p. ex. TURBO SCRUBBER PALLMANN est recommandée.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur monocomposant, sans solvant. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et

abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.