

Fond dur à parquet 2C sans solvant

PALL-X 333

Fond dur à parquet 2C à base d'huile, sans solvant, avec une réchauffe intensive du bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Fond dur à parquet 2C sans solvant pour tout type de parquet européen usuel sous les vitrificateurs à parquet 2C PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K ou sous l'huile à parquet 2C MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Par l'ajout de PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE comme 3ème composant, un parquet peut être apprêté et coloré en une seule opération.

DOMAINES D'UTILISATION :

Combinaison d'huiles liquides destinée à l'apprêt de tous les types de bois de parquet européens courants. En ajoutant PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE comme 3ème composant, le parquet sera apprêté et coloré en une seule étape.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
- ▶ un pavage de bois RE
- ▶ un élément de construction en bois en intérieur
- ▶ un parquet sur sol chauffant



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Souligne la teinte et la structure du bois
- ▶ Réaction au feu Cfl-s1 (Vitrificateur PALL-X 98, épaisseur minimale du bois massif 19 mm, densité env. 480 kg/m³, humidité du bois 9%)
- ▶ Conforme à la norme TRGS 617
- ▶ Correspond au label environnemental suisse UE II, classe C
- ▶ Compatible Minergie-ECO
- ▶ EMICODE EC 1 – À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon métallique + flacon plastique
Conditionnement :	0,8 + 0,2 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Proportion du mélange :	4 : 1 4 : 1 : 1 associé avec PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
Consommation par application :	env. 25 – 50 ml/m²
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Vie du mélange :	env. 1 heure*
Recouvrable :	en principe après 12 heures* En combinaison avec PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE après 24 heures*

*À 20°C et 50% d'humidité relative

La consommation et le temps de séchage peuvent varier en fonction de l'absorption et de l'état de surface du bois ou du parquet à huiler.

NOTICE :

L'utilisateur est tenu de réaliser une surface échantillon sur le parquet à traiter, avec une construction et une mise en oeuvre identiques (y compris l'huile ou la vitrification), afin de la soumettre au client pour approbation en ce qui concerne la couleur et l'aspect.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à apprêter doit être mastiquée, propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

En outre, après le dernier ponçage - juste avant d'apprêter la surface - toute la surface sera humidifiée une fois à l'eau claire.

Les principaux avantages sont les suivants:

- ▶ Le réchauffage du bois / la teinte est plus intense et régulière.
- ▶ Le fond dur pénètre mieux dans le bois.
- ▶ La surface du bois éventuellement fermée par le ponçage fin est de nouveau ouverte.
- ▶ Les traces de ponçage sont atténuées.
- ▶ La surface du bois paraît plus homogène.
- ▶ Les composants du bois sont lavés.
- ▶ Effet préventif sur la tendance des joints à dégorger.

Instructions d'utilisation :

1. Humidifier le parquet dans son intégralité avec un chiffon coton ou un MOUILLEUR PALLMANN imprégné d'eau puis essoré. Attention: les zones non humidifiées prendront plus tard un aspect plus clair.
2. Quantité d'eau maximale 30 g d'eau /m² !
3. Quantité d'eau idéale: env. 10 - 20 g d'eau /m².
4. Après parfait séchage de la surface – env. 30 - 60 minutes - appliquer PALL-X 333.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater les bidons à la température ambiante recommandée (20°) et bien les agiter.
2. Mélanger PALL-X 333 (si nécessaire, avec PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE et ensuite) avec le composant durcisseur puis appliquer uniformément sur le support avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN.
3. Travailler en zones partielles - pas plus de 30 m².
4. Au plus tard 10 minutes après le spatulage, éliminer l'excédent au PAD BEIGE PALLMANN.
5. Après env. 20 minutes, repolir la surface avec le PAD BLANC PALLMANN pour obtenir une surface à l'aspect homogène.
6. Polir toute la surface avec un chiffon de coton courant.
7. En raison du différent pouvoir d'absorption des types de bois ainsi que des types de parquet, une 2ème application peut être nécessaire. En principe, le nombre d'applications dépend de la saturation du bois.
8. Après utilisation, nettoyer les outils avec les Lingettes UZIN CLEAN BOX
9. **Recouvrable** : En principe, après 12 heures* avec PALL-X 98, PALL-X ZERO, PALL-X PURE ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL. **Exception** : En combinaison avec PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE après 24 heures*. Pour une finition à l'Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL, l'appliquer "goutte à goutte" (env. 15 ml/m²) puis masser et lustrer avec le PAD BLANC PALLMANN. Aucun excédent ne doit rester en surface.

*À 20°C et 50% d'humidité relative

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

La poussière de ponçage des systèmes à séchage oxydatif présente un risque d'auto-inflammation. Après le ponçage, la poussière récupérée doit être humidifiée laissée en extérieur à l'air libre, hors de toute source de chaleur.

Risque de combustion spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile, la matière s'auto-échauffe! Humidifier donc avec de l'eau les chiffons, pads, etc. imbibés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, ne pas refermer l'emballage - danger d'explosion !
- ▶ En présence de lames sans joint et/ou sans chanfrein, merci de consulter notre service technique.
- ▶ Dans le cas des pavés en bois, la consommation peut varier considérablement (jusqu'à 140 ml/m²). Ayant pour particularité de présenter le fil du bois verticalement l'application se fera impérativement au rouleau. Toutefois il faudra attendre minimum 72 heures pour le séchage avant d'entreprendre la suite des opérations.
- ▶ Sur des parquets structurés, ou à bords biseautés, verser l'huile directement et ponctuellement au sol, puis étalée finement à l'aide d'une spatule double lame. A la suite égaliser sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une monobrosse munie du PAD BEIGE PALLMANN. Puis soigner le lustrage à la monobrosse équipée du PAD BLANC PALLMANN, en éliminant tout excédent d'huile sur la surface.
- ▶ Sur grandes superficies, nous recommandons de transvaser d'abord tous les produits primaire et teinte concentrée, dans un même récipient, dans lequel seront prélevées de petites quantités à mélanger au durcisseur.
- ▶ Un parquet teinté huilé est unique. De légères irrégularités de teinte sont possibles et doivent être acceptées.
- ▶ En principe, une huile a tendance à jaunir lorsqu'elle est privée de lumière (jaunissement obscur).
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18365 "Revêtement de sol".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Composant A: Ininflammable. Observer toutefois le risque d'inflammation spontanée (voir „Attention”). Composant B: Ininflammable. Contient des isocyanates. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Les deux composants: Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.