

Vitrificateur à parquet 1C Premium

PALL-X 96 POWER

Vitrificateur mono-composant à base d'eau pour parquet soumis à une forte ou très forte sollicitation

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Vitrificateur Premium mono-composant à base d'eau pour parquet à très haute résistance mécanique, pour une surface fortement sollicitée en milieu résidentiel et commercial. Protège de manière fiable contre les rayures et l'abrasion et offre une résistance chimique efficace aux produits chimiques ménagers courants.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour un parquet soumis à une forte ou très forte sollicitation mécanique en milieu résidentiel et commercial.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ Plancher en bois / parquet poncé
- ▶ une pièce de bois en intérieur
- ▶ Parquet sur sol chauffant



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Très bonne résistance aux très fortes sollicitations mécaniques et fortes sollicitations chimiques
- ▶ Très bonnes propriétés d'étalement
- ▶ Séchage très rapide
- ▶ Atteint très rapidement la résistance finale
- ▶ Antidérapance R9
- ▶ Classe C selon la norme ÖNorm 2354
- ▶ DIN 53160 (résistance à la salive et à la sueur)
- ▶ DIN EN 71-3 (sécurité des jouets - partie 3: Migration de certains éléments)
- ▶ Ce produit répond aux exigences du label environnemental suisse UE II, classe C (adhérence selon DIN EN ISO 2409, résistance à l'abrasion selon DIN 68861 et comportement au feu Cfls1 sur chêne selon EN 13501).
- ▶ Compatible Minergie-Eco
- ▶ EMICODE EC 1 / A très faible émission
- ▶ DE-UZ 12a / Respectueux de l'environnement, car faible en polluants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	5 l
Tenue en stock :	env. 12 mois
Aspect :	satiné, mat
Consommation par application :	env. 100 ml/m ²
Surface traitée :	env. 10 m ² /litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Ponçage :	après env. 3 heures*
Recouvrable :	après env. 3 heures*
Résistance finale :	après env. 72 heures*

*À 20°C et 50% d'humidité relative



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à vitrifier doit être propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de l'art. En principe, un fond dur est à appliquer avant le vitrificateur, afin de réduire le collage latéral des éléments de parquet.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le bidon à la température ambiante recommandée (20°) et bien l'agiter. Puis, transvaser le contenu dans un SEAU POUR VITRIFICATEUR PALLMANN propre.
2. Appliquer PALL-X 96 POWER avec un ROULEAU VERNIS AQUEUX UNIVERSEL 11MM/25CM de manière régulière et saturée sur le support. Il faut appliquer au minimum 2 couches. Commencer par le bord, rouler d'abord transversalement, puis dans le sens de la veine du bois. Pour une surface très sollicitées, il est recommandé d'appliquer 3 couches.
3. Durée de séchage jusqu'à l'égrainage: env. 3 heures.
4. Avant la dernière application, un égrainage intermédiaire au POWER PAD PALLMANN grain 120 est nécessaire.
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions optimales de mise en œuvre de 18 - 25 °C, humidité relative de l'air de 35% - 65%. Basse température et forte humidité de l'air prolongent la durée de séchage, haute température et faible humidité de l'air la raccourcissent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, comme le bois résineux, contiennent des substances (par ex. des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de vitrificateur en une journée.
- ▶ Après application de la dernière couche de vitrificateur et une nuit de séchage, la surface est accessible avec précaution.
- ▶ Si la durée de séchage intermédiaire est supérieure à 1 jour, effectuer un dépolissage soigneux sur toute la surface (grain 120).
- ▶ En raison des spécificités du parquet en bambou, il est préférable d'utiliser un vernis bi-composant (par ex. PALL-X 98 GOLD) pour la vitrification.
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, attendre au moins 3 jours avant de poser un tapis ou autre revêtement de sol, ou de charger avec des objets lourds. (associé avec PALL-X 333 COLOR après 7 jours).
- ▶ Sur surface fraîchement vitrifiée, procéder, au plus tôt après 3 jours (associé avec PALL-X 333 COLOR après 7 jours), à un entretien avec le soin protecteur FINISH CARE ou FINISH CARE STOP PALLMANN.

- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol. Nettoyage par voie humide (non mouillée) seulement. Éviter toute eau stagnante.
- ▶ Les normes et fiches techniques suivantes, entre autres, sont applicables et recommandées: DIN 18356 „Travaux de parquet et de pavage en bois“.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 5%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Conserver hors de portée des enfants. Il est obligatoire d'utiliser un filtre combiné et lunettes de protection pendant les opérations de pulvérisation. Il est obligatoire d'utiliser un filtre à poussière pendant les travaux de ponçage. Pendant la mise en œuvre, une bonne aération des locaux sont recommandées. Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation. Après contact avec les yeux ou la peau: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur. Contient: Isothiazolinones. Informations pour les allergiques: +49 (0) 931 27964-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.