

Marquage de terrain 2C pour sol sportif

SPORT-COLOR 2K

Peinture aqueuse 2C pour le marquage d'une aire de jeu sur un sol sportif

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Excellente adhérence sur RZ Turbo Protect et PALL-X Sport 2K, ainsi que sur le linoléum (Gerflor), le PVC, le PUR et le caoutchouc synthétique. Pour un revêtement en caoutchouc spécifique, consulter le service technique.

DOMAINES D'UTILISATION :

Pour le lignage d'une aire de jeu en construction de sol sportif selon la norme DIN 18032. Pour une surface en parquet, le vitrificateur adéquat est PALL-X SPORT 2K.

Couleurs standard RAL:

- ▶ RAL-1018 jaune zinc
- ▶ RAL-5012 bleu clair
- ▶ RAL-2004 orangé pur
- ▶ RAL-6025 vert fougère
- ▶ RAL-3000 rouge feu
- ▶ RAL-9016b blanc signalisation
- ▶ RAL-5010 bleu gentiane
- ▶ RAL-9017 noir signalisation
- ▶ autres teintes selon le nuancier RAL



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
- ▶ Fort pouvoir garnissant
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Ce produit répond aux exigences du label environnemental suisse UE II, classe C (adhérence selon DIN EN ISO 2409, résistance à l'abrasion selon DIN 68861 et comportement au feu Cfls1 sur chêne selon EN 13501).
- ▶ Compatible Minergie-ECO
- ▶ Joint étanche à l'eau avec réticulant contenant un isocyanate, teneur en solvant inférieure à 15%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	réceptif plastique
Conditionnement :	1 + 0,1 l
Tenue en stock :	min. 12 mois*
Proportion du mélange :	10 : 1
Consommation par application :	env. 10 - 12 ml/ml/largeur de ligne 5 cm
Surface traitée :	env. 83 - 100 ml/l
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Vie du mélange :	env. 2 heures*
Recouvrable :	après env. 2 - 3 heures* au plus tard après 24 heures*

*À 20°C et 50% d'humidité relative



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à vitrifier doit être propre, sèche, sans impureté, et préparée conformément aux règles de l'art reconnues.

MISE EN ŒUVRE :

1. Mesurer les marques de lignes de jeu, les délimiter des deux côtés avec un ruban adhésif approprié puis bien maroufler avec une roulette caoutchouc. Un ruban adhésif inadapté peut endommager le vitrificateur.
2. Avant utilisation, acclimater les deux récipients à la température ambiante recommandée (20°C).
3. Bien agiter le composant A puis mélanger soigneusement le composant B.
4. Appliquer le Vitrificateur SPORT-COLOR 2K en 1 à 2 couches avec le ROULEAU PALLMANN COLOR 4 MM/ 5 CM, retirer les rubans adhésives immédiatement après l'application des lignes de jeu (au plus tard après 6 heures).
5. La peinture de marquage ne doit pas être poncée.
6. La peinture de marquage de terrain peut être appliquée sur la dernière couche de vitrificateur / surface.
7. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions optimales de mise en œuvre de 18 - 25 °C, humidité relative de l'air de 35% - 65%. Basse température et forte humidité de l'air prolongent la durée de séchage, haute température et faible humidité de l'air la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, comme le bois résineux, contiennent des substances (par ex. des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Après ajout du durcisseur, le contenant ne doit plus être fermé hermétiquement – risque d'éclatement!
- ▶ La peinture de marquage ne doit pas être poncée.
- ▶ Pour une mise en couleur sur toute la surface, consulter le service technique.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois", DIN 18032 "Coefficient de frottement dynamique - sols sportifs".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse avec agent de réticulation contenant de l'isocyanate, teneur en solvant inférieure à 15 %. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Composant A: Aucune indication particulière de danger. Composant B: Contient des isocyanates prépolymérisés. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Composants mélangés:

Bien aérer pendant la mise en œuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des emballages contenant des restes de produit non durcis. Élimination des emballages contenant des restes de produit durcis avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.