

Fond dur à parquet sans solvant

PALL-X ZERO BASE

Fond dur aqueux 1C, sans solvant, applicable au rouleau, pour une qualité de l'air ambiant optimale

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un plancher en bois / parquet poncé
- ▶ un parquet sur sol chauffant



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Aspect clair uniforme
- ▶ Offre une mise en œuvre sécurisée également sur les bois très absorbants
- ▶ Réduit l'encollage latéral
- ▶ Sans solvant
- ▶ Conforme à la norme TRGS 617
- ▶ Correspond au label environnemental suisse UE II, classe C (adhérence selon DIN EN ISO 2409, résistance à l'abrasion selon DIN 68861)
- ▶ Compatible Minergie-Eco
- ▶ Vitrificateur en phase aqueuse, sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	5 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Consommation :	env. 100 ml/m ²
Surface traitée :	env. 10 m ² /litre
Conditions idéales de mise en œuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Recouvrable :	après env. 2 heures*

*À 20°C et 50% d'humidité relative



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à apprêter doit être propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le bidon à la température ambiante recommandée (20°) et bien l'agiter. Puis, versez le contenu dans un SEAU À VITRIFIER PALLMANN propre.
2. Appliquer une couche de PALL-X 325 avec le ROULEAU PALLMANN WL 11MM/25CM de manière régulière et saturée sur le support.
3. La surface apprêtée pourra être vitrifiée après environ 2 heures
4. Dans tous les cas, le fond dur sera recouvert au minimum d'une couche de vitrificateur le jour même.
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de vitrificateur en une journée.
- ▶ Ne pas poncer le Fond dur.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse, exempt de solvants. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en oeuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des